

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА

GLAZLEP



ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальный цементный клеевой раствор для керамических плиток. Характеризуется хорошими адгезионными свойствами и уменьшенным сползанием с вертикальных поверхностей. Служит для приклеивания керамической плитки (глазурованной плитки и терракоты) внутри и снаружи зданий, за исключением следующих критических оснований: гипсокартонные плиты, ОСБ плиты, старая плитка, окрашенные поверхности. Не использовать в системах полов с подогревом. GLAZLEP – это цементный клеевой раствор (С) с нормальными параметрами (1) и с уменьшенным сползанием (Т) класса С1Т.

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ

Правильно выдержанные и подготовленные цементные штукатурки, известково-цементные штукатурки (выдержка более 28 дней), бетонные стяжки (выдержка более 3 месяцев) и цементные полы-стяжки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть прочной и ровной, свободной от грязи, пыли, извести, масел, жиров, воска, остатков масляных и эмульсионных красок и т.п. Неровности поверхности до 5 мм можно заранее выровнять клеевыми растворами. Старые слои со слабой адгезией, хрупкие и отслаивающиеся следует удалить. Новая штукатурка и бетон должны быть затвердевшими и выдержанными. Укладка плитки на слишком влажное основание является одной из самых серьезных ошибок при изготовлении полов и очень часто ведет к полному повреждению полов с подогревом. Основания с пониженными адгезионными свойствами следует покрыть грунтовочным препаратом УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ MAJSTERGRUNT, а основания с высокой влагоемкостью - ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩИЙ ГРУНТ MAJSTERGRUNT. В случае необходимости укладки плитки на слабых, трудноочищаемых поверхностях, рекомендуется выполнение теста адгезии, заключающегося в пробном приклеивании плитки и проверки состояния соединения через 48 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Содержимое упаковки перемешать механически или вручную с указанным количеством чистой, холодной воды до получения однородной смеси и нужной консистенции. Через 5 минут следует

повторно перемешать раствор. Клеевой раствор нанести на рабочую поверхность мастерком или шпателем и распределить зубчатым шпателем с зубьями подходящего размера. Плитку перед укладкой не смачивать. Укладывать плитку, прижимая ее к основанию так, чтобы клеевой раствор прилегал как минимум к 70% площади плитки. В течение 10 минут можно произвести корректировку положения плитки. Укладку плитки следует произвести не позднее 20 мин после нанесения раствора на основание. Клеевой раствор следует использовать в течение 2 часов от момента приготовления. В случае загустения раствора в течение этого времени, его следует повторно интенсивно перемешать, без добавления воды. Добавление воды ухудшит все параметры раствора, включая адгезионные свойства и сползание, а также увеличит время его твердения. Не использованный твердеющий клеевой раствор не пригоден для повторного разведения с водой и его следует выбросить.

СОСТАВ

Смесь портландского цемента, песка, подобранных модифицирующих добавок и волокон.

УПАКОВКА

вентилируемый, многослойный бумажный мешок, 25 кг.

ХРАНЕНИЕ

В оригинальной, не поврежденной упаковке и в сухих условиях до 9 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Технические параметры и информации о способе применения поданы для температуры $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха $50\pm 5\%$. Под влиянием неблагоприятных температурно-влажностных условий приведенные сроки нанесения могут сильно измениться. Информация, указанная на упаковке, служит для оптимального использования продукта, однако не является основанием для правовой ответственности Производителя, т.к. условия применения продукта остаются вне его контроля. Любое вмешательство в состав продукта недопустимо и может значительно понизить его качество. После смешивания с водой происходит щелочная химическая реакция. Тщательно

очищенные пустые бумажные упаковки можно перерабатывать в процессе рециклинга. Внимание!!! Плитку не следует смачивать перед укладкой!!!

DANE TECHNICZNE

Цвет: серый

Объем воды: 6,0 - 6,5 литра на мешок 25 кг

Температура основания: от +5°C до 25°C

Температура окружения: от +5°C до 25°C

Время на корректировку: ≤ 10 мин

Время использования: прибл. 2 ч

Заделка швов: через 24 ч

Нагрузка от хождения: через 24 ч

Полная нагрузка: через 21 дней

Огнестойкость: класс А1

Содержание хрома (VI): ≤ 2 ppm

РАСХОД

прибл. 1,3 кг на 1 мм толщины слоя раствора

Размер зубов шпателя Расход	РАСХОД
6 mm	2,4 кг/м ²
8 mm	2,8 кг/м ²
10 mm	3,8 кг/м ²

В моменте публикации настоящей технической карточки, предыдущие версии становятся недействительными